Vielfalt

200* + 300* + 400 + 500*cm

*** nicht alle Designs**

2022

Vielfalt

	Arona	Garda	Imola	Pisa	Monza
Gesamtdicke EN ISO 24346	ca. 2,9 mm	ca. 3,0 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,8 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	ca. 0,40 mm	ca. 0,55 mm	ca. 0,40 mm	ca. 0,40 mm	ca. 0,30 mm
Oberflächenausstattung	Premium Protect	Premium Protect	Premium Protect	Premium Protect	Premium Protect
Gesamtgewicht EN ISO 23997	ca. 1.950 g/m²	ca. 2.160 g/m²	ca. 1.650 g/m²	ca. 1.650 g/m²	ca. 1.650 g/m²
Breite EN ISO 24341	400/500 cm	200/400 cm	200/300/400 cm	200/300/400 cm	300/400 cm
Rollenlänge EN ISO 24341	ca. 28 lfm	ca. 30 lfm	ca. 30 lfm	ca. 30 lfm	ca. 30 lfm
Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1	≤0,20 mm	≤0,20 mm	≤0,20 mm	≤0,20 mm	≤0,35 mm
Trittschallverbesserungs-maß ISO 717	ca. 16 dB	ca. 16 dB	ca. 10 dB	ca. 10 dB	ca. 16 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 12664	0,025 m² K/W	0,025 m² K/W	0,015 m² K/W	0,015 m² K/W	0,015 m² K/W
Lichtechtheit EN ISO 105B02	Stufe 6	Stufe 6	Stufe 6	Stufe 6	Stufe 6
Klassifizierung nach EN ISO 10874	32 / 41	33 / 42	32 / 41	33 / 42	23 / 31
Brandverhalten EN 13501 auf mineralischem Untergrund verklebt	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Rutschhemmung trocken EN 13893 / feucht DIN 51130	DS/R10	DS/R10	DS/R10	DS/R10	DS/R10
Zusatzeigenschaften			EN 14041		

Preis in €/m² inkl. MwSt.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stand: 1/2020