



# Objekt Vielfalt



2023





# Objekt Vielfalt

	Sardinien	Sizilien
Gesamtdicke EN ISO 24346	ca. 2,0 mm	ca. 2,00 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	ca. 0,70 mm	ca. 0,70 mm
Oberflächenausstattung		
Gesamtgewicht EN ISO 23997	ca. 2.557 g/m <sup>2</sup>	ca. 2.949 g/m <sup>2</sup>
Breite EN ISO 24341	400 cm	400 cm
Rollenlänge EN ISO 24341	ca. 25 lfm	ca. 25 lfm
Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1	≤0,10 mm	≤0,10 mm
Trittschallverbesserungsmaß ISO 717	ca. 7 dB	ca. 5 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 12664	0,0107 m <sup>2</sup> K/W	0,0108 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheit EN ISO 105B02	Stufe 6-7	Stufe 6
Klassifizierung nach EN ISO 10874		
Brandverhalten EN 13501 auf mineralischem Untergrund verklebt		
Rutschhemmung trocken EN 13893 / feucht DIN 51130		
Zusatzeigenschaften		
Preis in €/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.	auf Anfrage	auf Anfrage

Stand: 1/2023